# **Technisches Merkblatt**



### Anwendungsgebiet

- elastischer Fugenverschluss
- · innen und außen

### Produkteigenschaften

- · hohe Dehnfähigkeit
- · schimmelpilzhemmend ausgerüstet
- EMICODE EC 1 PLUS: sehr emissionsarm



## Elastischer, fungizid ausgerüsteter Fugendichtstoff auf Silikon-Kautschukbasis

### **Anwendungsgebiet**

weber.fug 880 ist eine universell einsetzbare Silikon-Dichtungsmasse für Bewegungsfugen im Sanitärbereich, Küchen, Laden- und Innenausbau, usw. Das Material ist fungistatisch ausgerüstet, daher weitgehend gegen möglichen Bakterien- und Schimmelbefall geschützt. Durch die hohe Dehnfähigkeit der Silikon-Dichtmasse können Bewegungen zwischen den Bauteilen aufgenommen werden.

### Produktbeschreibung

weber.fug 880 ist ein werksmäßig hergestellter Fugendichtstoff auf Silikon-Kautschukbasis.

## Zusammensetzung

Silikon-Kautschuk, Additive

## Produkteigenschaften

- fungizid ausgerüstet
- optimale Haftung auf glasierter Keramik, Glas usw.
- acetatvernetzend

Technische Werte	
Auftragswerkzeug:	Hand- oder Druckluftspritze
Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C bis + 40 °C
Bruchdehnung	200 %
Gesamtverformung	bis zu 25 %
Aushärtezeit:	ca. 3 Tagen
Temperaturbeständigkeit:	- 40 °C bis + 70 °C
Hautbildung:	nach ca.15 Min.

### Qualitätssicherung

weber.fug 880 unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung.

### Allgemeine Hinweise

- Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von + 23 °C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 %.
- Höhere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeiten beschleunigen, niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeiten verzögern den Reaktionsverlauf.
- In Verbindung mit Bestandteilen aus der Raumluft kann es durch chemische Reaktionen zu einer Verfärbung der hellen Farbtöne kommen. Hierzu gehören aldehydische Reiniger, Konservierungsstoffe und Lösemittel.

Stand: 26. Mai 2014 Seite 1/2



# **Technisches Merkblatt**



- Bei Verfugungen von Keramikbelägen im Freien sowie von Natursteinbelägen kann es zu Verschmutzungen im angrenzenden Bereich kommen. Für Natursteine weber.fug 883 einsetzen.
- Bewegungsfugen sind so auszulegen, dass bei Berücksichtigung aller zu erwartenden Bewegungen die zulässige Gesamtverformung des Fugendichtstoffes nicht überschritten wird. Die Hinweise der DIN 18 540 bzgl. Fugenbreite, -tiefe und Hinterfüllung sind zu beachten.

#### **Besondere Hinweise**

- Der Fugendichtstoff ist in den farbigen Varianten anstrichverträglich, aber nicht überstreichbar
- Der Fugendichtstoff haftet nicht auf Polyethylen, Teflon, Gummi, Acrylglas, Bitumen und Teer. Bei geformten Kunststoffteilen (z. B. gewellten PVC-oder Plexiglasteilen) ist eine Spannungskorrosion möglich. Auf weichmacherhaltigen Untergründen kann sich der Fugendichtstoff leicht verfärhen
- Stahluntergründe müssen vor dem Verfugen mit Rostschutz vorbehandelt werden
- Durch die frei werdende Essigsäure können bestimmte unbehandelte Metalle wie Eisen, Zink, Kupfer und Blei korrodieren

### Untergrundvorbereitung

 Die Fugenflanken müssen trocken, schmutz-, öl- und fettfrei sein. Lose Teile, Ablagerungen und Reste anderer Fugendichtstoffe sind zu entfernen.

### Verarbeitung

#### Vorarbeiten:

- Eine Dreiseitenhaftung ist zu vermeiden. Die Fugen sind mit weber.sys Fugenhinterfüllmaterial entsprechend auszufüllen.
- Die Fugenränder sind mit einem Kreppklebeband zu schützen
- Der Fugendichtstoff haftet auf Glas, Emaille, glasierter Keramik und sonstigen porenfreien Untergründen, wenn diese sorgfältig entfettet werden. Bei Eloxal, Aluminium, VA-Stahl und PVC mit weber.fug 885 vorbehandeln. Auf Beton, Putz, Klinker, Faserzement, Holz, Stein und anderen saugenden Untergründen mit weber.fug 884 vorbehandeln.
- · Bei einer evtl. Vorbehandlung mit Primer kann nach einer Trocknungszeit von 30 bis 60 Minuten verfugt werden.

### Verarbeitung:

- Kartusche oberhalb des Gewindes aufschneiden, Spritzdüse aufzuschrauben und, je nach gewünschter Strangdicke, schräg zuschneiden. Die Verarbeitung erfolgt aus einer Hand- oder Druckluftspritze mit möglichst konstantem Druck
- Fugendichtstoff innerhalb der Hautbildungszeit mit einem mit Seifenwasser befeuchtetem Spachtel, Spachtelklinge oder Fugeisen abziehen/glätten. Klebeband innerhalb der Hautbildungszeit entfernen.
- Eine Reinigung ist mit weber.sys 992 möglich, nach der Durchreaktion nur noch mechanisch.

Ma	te	ria	lh	۵d	arf

bei Fugenabmessung 10 mm x 15 mm: ca. 150,0 ml/m

Verpackungseinheiten						
Gebinde	Einheit	VPE / Palette	Bemerkung			
Schlauchbeutel	400 ml	25 Stück	nur Manhattan, Silbergrau, Transparent,			
			Zementgrau			
Kartusche	310 ml	12 Stück				

### **Produktdetails**

### Farbe

Edelweiß, Pergamon/Jasmin, Elfenbein, Silbergrau, Bahamabeige, Manhattan, Hellgrau, Zementgrau, Mittelgrau, Anthrazit, Dunkelgrau, Schwarz, Transparent

### Lagerung:

Bei trockener, kühler, frostfreier Lagerung im Originalgebinde ist das Material mind. 18 Monate lagerfähig.

Stand: 26. Mai 2014 Seite 2/2

