



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM DACHLACK



1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM DACHLACK** ist ein schwarzer wasserabweisender Deckaufstrich auf Bitumenbasis zum Schutz und zur Pflege abgewitterter, versprödeter und leicht brüchiger Bitumen-Dachbahnen. **MEM DACHLACK** hat eine hohe Deckkraft.

2. Wirkungsweise

- **MEM DACHLACK** trocknet zu einer nahtlosen, wasserabweisenden, folienartigen Beschichtung aus. Die Beschichtung versprödet nicht und ist beständig gegen natürlich vorkommende betonaggressive Stoffe.

3. Untergrund u. Verarbeitung

- **MEM DACHLACK** eignet sich zum Schutz, zur Pflege und zur Regeneration von abgewitterten, verspröderten und leicht brüchigen Bitumen-Dachbahnen (nicht geeignet für Kunststoff-Dachbahnen).
- **MEM DACHLACK** trocknet zu einer nahtlosen, wasserabweisenden, folienartigen Beschichtung aus. Die Beschichtung versprödet nicht und ist beständig gegen natürlich vorkommende betonaggressive Stoffe.
- Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, weitgehend eben und frei von Rissen, Kiesnestern etc. und Resten von Öl, Fett, Staub oder anderen Trennschichten sein.
- Der Untergrund darf leicht feucht sein, ohne sichtbaren Film. Die behandelten Flächen dürfen nicht dauerhaft nass sein, da dann keine Durchtrocknung erfolgen kann.
- **MEM DACHLACK** vor Gebrauch gut durchrühren. Stark saugende Untergründe sind ggf. mit **MEM VORANSTRICH** zu grundieren.
- Nach der Trocknung wird **MEM DACHLACK** mit Rolle, Bürste oder geeignetem Spritzgerät in 2 bis 3 Lagen aufgebracht, wobei jede Lage vor der weiteren Bearbeitung durchgetrocknet sein muss.
- In rissgefährdeten Bereichen sollte ein Armierungsgewebe, z.B. **MEM PANZERVLIES**, in die 2. Schicht eingearbeitet werden.
- Direkte Sonneneinstrahlung während der Verarbeitung vermeiden. Regen während der Verarbeitung oder der Trocknung kann zu Schäden führen (z.B. abspülen).

4. Verbrauch

- ca. 220 – 250 ml/m² je Lage



Technisches Merkblatt

MEM DACHLACK



5. Verarbeitungstemperatur

- 5°C – 30°C (Luft und Bauteil, auch während der Trocknung)

6. Materialzusammensetzung

- lösemittelfreier Deckaufstrich auf Bitumenbasis

7. Technische Daten

- Form: flüssig
- Farbe: schwarz
- Geruch: schwach charakteristisch
- pH-Wert, unverdünnt: ca. 9-10
- Dichte: 1,05 g/ml

EU Grenzwert für das Produkt (Kat. A/i): 140g/l (2007)/ 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1g/l VOC.

8. Reinigung

- Eventuell auftretende Verunreinigungen können mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernt werden. Arbeitsgeräte mit viel Wasser abspülen.

9. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

10. Lagerung

- **MEM DACHLACK** muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verarbeitetes Material im Originalgebinde gut verschlossen aufbewahrt werden.
- Im verschlossenen Originalgebinde und bei sachgerechter Lagerung ist **MEM DACHLACK** mindestens 24 Monate haltbar.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM DACHLACK



11. Lieferform

1 Liter

MEM-Artikelnummer: **30836948**

EAN-Nr.: **4010327506891**

5 Liter

MEM-Artikelnummer: **30836956**

EAN-Nr.: **4010327506914**

10 Liter

MEM-Artikelnummer: **30836903**

EAN-Nr.: **4010327504989**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

Stand Juli 2018 – ältere Ausgaben ungültig.